

MOUSSE VEDAFEU PU[®]

“ *La solution la plus simple et rapide* ”

**TESTÉ
APPROUVÉ**



**COUPE-FEU ENTRE
EI 120 ET EI 240**

**UTILISATION
FACILE**

**OUVERTURES
10 à 40 mm**

CLASSEMENTS OFFICIELS

PV n° EFR-14-F-003505 du 21/05/2015 (reconduit le 19/02/2020)

EI 240 - V - X - W 10 à 20

EI 180 - V - X - W 10 à 30

EI 120 - V - X - W 10 à 40

PROPRIÉTÉS VEDAFEU PU[®]

Volume	Approx 30 L (expansé), aérosol de 750 ml	
Couleur	Gris	
Densité	24 kg/m ³	
Sec au toucher	10 - 15 min	18°C/60% HR
Temps avant découpe	1 heure	ø=3 cm, 18°C/60% HR
Séchage complet	24 heures	
Conductivité thermique	0,029 W/(m K) à 20°C	DIN 52612
Atténuation acoustique	58 dB pour joint de 10 mm	
Réaction au feu	B s1 d0	EN 13501-1

