

ESPUMA VEDAFEU PU[®]

“ *La solución más rápida
y sencilla* ”

**PROBADO
CONFIRMADO**



**CORTAFUEGO ENTRE
EI 120 Y EI 240**

**USO
SENCILLO**

**ANCHOS
10 a 40 mm**

CLASIFICACIONES OFICIALES

Informe n° EFR-14-F-003505 del 21/05/2015 (renovado el 19/02/2020)

EI 240 - V - X - W 10 a 20

EI 180 - V - X - W 10 a 30

EI 120 - V - X - W 10 a 40

LAS PROPIEDADES DEL VEDAFEU PU[®]

Volumen	Aprox 30 L (expandido), aerosol de 750 ml	
Color	Gris	
Densidad	24 kg/m ³	
Tiempo de secado al tacto	10 - 15 min	18°C/60% HR
Tiempo antes del corte	1 hora	∅=3 cm, 18°C/60% HR
Secado completo	24 horas	
Conductividad térmica	0,029 W/(m K) a 20°C	DIN 52612
Absorción acústica	58 dB para junta de 10 mm	
Reacción al fuego	B s1 d0	EN 13501-1

