

# VEDAFLEX ACRYL

## Mastic acrylique en dispersion aqueuse

Mastic possédant une certaine élasticité, une bonne résistance au vieillissement et aux agents atmosphériques.

Bonne adhérence sur les matériaux poreux tels que le béton, le bois, les briques apparentes, la pierre, etc.

### APPLICATIONS

Il convient à tous les types de joints verticaux et horizontaux à faibles mouvements, extérieurs ou intérieurs, dans les domaines de construction suivants : charpente/charpente, ouvrage/ouvrage, fibrociment, bois, béton, maçonnerie apparente, pierre naturelle ou artificielle, etc.

Le contact permanent avec l'eau n'est pas recommandé.

Il peut être peint avec des peintures acryliques en base aqueuse.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Pâte thixotropique
<b>Densité</b>	1,6 - 1,8 g/ml
<b>Température d'application</b>	+ 5°C à + 35°C
<b>Température de service</b>	- 40 °C à + 150°C
<b>Formation de la peau</b>	40 - 100 minutes
<b>Dureté Shore A</b>	25 ± 5
<b>Résistance thermique</b>	de -20 à +75 °C.
<b>Mouvement maximal du joint</b>	10 %

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Carton de 25 cartouches en plastique de 300 ml et carton de 12 poches en aluminium de 600 ml.

### COULEURS

Gris RAL 7030. Sur demande, il peut être fourni dans toute autre couleur, sauf translucide.

### MISE EN OEUVRE

Appliquer au pistolet en un cordon continu et éviter les poches d'air.

Lisser ensuite avec une spatule imbibée d'eau savonneuse.

Les surfaces à sceller doivent être fermes et parfaitement propres.

### DÉLAIS D'EXPIRATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et conservé dans des conditions normales d'humidité et de température.

### SÉCURITÉ

Pendant le processus de réticulation, les précautions hygiéniques habituelles doivent être prises. Éviter le contact avec les muqueuses (yeux, bouche, etc.), se laver les mains après utilisation, etc. Utiliser dans des zones correctement ventilées.

Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité du produit.

La qualité constante du produit est garantie. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes découlant de l'utilisation de nos produits.

Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes résultant d'une application défectueuse ou de matériaux inadaptés. Tout conseil, qu'il soit oral, écrit ou à la suite de tests effectués dans nos laboratoires, est donnée au mieux de nos connaissances et de nos convictions, mais ne dispense pas nos clients d'effectuer les tests nécessaires pour vérifier l'adéquation de nos produits.

© Tous droits réservés - Dessins non contractuels - 11/2021

Système de management certifié

ISO 9001:2015

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**GV2 VEDA FRANCE**

20, Allée des Erables - Bât. E - 93420 Villepinte - France

Adresse Postale

CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

**Tél :** + 33 (0)1 48 61 70 80

**Fax :** + 33 (0)1 48 61 70 81

**E-mail :** contact@vedafrance.com

**Web :** www.vedafrance.com